

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม



คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า					
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)	
G 2685	หน้ากากผ้าขาว-ดำ (3 ชั้น)	1.73	100% Polyester					
G 2522	ผ้าสำหรับทำหน้ากากผ้าสีเทา (2 ชั้น)	2.26	(1) Polyester = 100% + ซับใน Cotton 100% (2) Cotton = 100%	(1) 283.5 (2) 163.9	(1) 290*180 (2) 144*75	(1) 45*34 Ne (2) 37*41 Ne		
G 2955	ผ้า Microfiber สีขาวริ้วดำ (2 ชั้น)	2.37	(1) Polyester 100% (2) Polyester 100%	(1) 112.48 (2) 114.20				0.4
G 2523	ผ้าสำหรับทำหน้ากากผ้าสีครีม (2 ชั้น)	2.42	(1) Polyester= 52.26% Cotton = 47.74% (2) Cotton 100%	(1) 297.3 (2) 170	(1) 145*118 (2) 144*76	(1) 37*16 Ne (2) 39*45 Ne		
G 2877	ผ้าทอ Light grey & Cream (2 ชั้น)	2.74	88% Polyester, 12% Cotton	(1) 162 (2) 140	(1) 114*62 (2) 13*108	(1) 32*20 Ne (2) 28*64 Ne		
G 2762	ผ้าทอประกบ 2 ชั้น + Filter (3 ชั้น)	2.76	88% Polyester, 12% Cotton					

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2402	ผ้าทอสีฟ้า กันไฟฟ้าสถิตและสารคัดหลั่ง (1 ชั้น)	2.8	Polyester = 99.39%, Nylon = 0.61%	108.9	189*90	75*100 Ne	0.3
G 2674	ผ้าสำหรับทำหน้ากาก (2 ชั้น)	3.3		(1) 147.72 (2) 115.24	(1) 40*45 (2) 137*98	(1) 67 Ne , 40Ne (2) 72*37 Ne	0.7
G 3098	ผ้าทอสีแดง (2 ชั้น)	3.85		255.4	70*32	10*10 Ne	
G 2889	ผ้าทอสีขาว (3 ชั้น)	3.87	Polyester 66.79%, Cotton 33.21%	219.6			0.9
TFA19	ผ้าทอสีขาว PERMA + TEFLON (2 ชั้น)	4.05	(1) Poly Zinc 65%, Cotton 35% (2) Polyester 65%, Cotton 35%	(1) 211.34 (2) 138.92			0.62
G 2989	ผ้าทอสีกรมท่า (1 ชั้น)	4.08	Cotton 100%	171.46	138*58	35*20 Ne	0.7

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2355	ผ้าทอสีฟ้า (2 ชั้น)	4.16	Polyester= 100%	152.52	196*102	52*30 Ne	0.47
G 2366	ผ้าทอสีขาว (1 ชั้น)	4.6	Polyester= 100%	135.1	176*96	71*37 Ne	0.47
G 2442	ผ้าทอสีขาว (ทดสอบแบบซ้อน 3 ชั้น)	4.6	Polyester = 66.14%, Cotton = 33.86%	123.19	140*80	40*43 Ne	0.43
G 2721	ผ้าทอพิมพ์ลาย (3 ชั้น)	5.16	(1) Polyester= 92.79%, Spandex = 7.21% (2) Polyester = 67.92%, Cotton = 32.08%	(1) 113.12 (2) และ (3) 134.62		(1) 44*44 Ne (2) 30*30 Ne	0.7
G 3015	ผ้าทอสีเหลือง (2 ชั้น)	5.6	(1) 100% Polyester (2) 100% Cotton				

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
PSM43	หน้ากากผ้าสีกรม (2 ชั้น)	5.85	(1) Polyester 100% (2) Polpropylene 30%, Cotton 70%	(1) 152 (2) 138	(1) 155*102 (2) 76*56	(1) 85*153 Denier (2) 66*15 Ne	
G 3012	ผ้าทอสีขาว (2 ชั้น)	5.91	(1) 65% Polyester, 35% Cotton (2) 100% Cotton				
G 2495	ผ้าทอ White & White (2 ชั้น)	6.04	(1) Polyester = 100% (2) Rayon = 70.69%, Polyester 29.31	(1) 79.8 (2) 147.7	(1) 116*100 (2) 126*108	(1) 57*55 Ne (2) 28*59 Ne	
G 3156	ผ้า Spandex สีขาว (1 ชั้น)	6.13		311			0.7
G 2839	ผ้าทอสีขาว	6.9	Polyester =67.96% Cotton 32.04%	127.76	136*72	45*34 Ne	
G 2493	ผ้าทอ Light blue & White (2 ชั้น)	7.03	(1) Polyester 100% (2) Polyester 84.59%, Rayon 15.41%	(1) 80.1 (2) 188.3	(1) 116*100 (2) 216*80	(1) 54*58 Ne (2) 43*24 Ne	

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2205	ผ้าทอสีขาว (3 ชั้น)	7.08	(1) Cotton = 54.65%, Polyester = 44.35 (2) Polyester 100% (3) Cotton = 54.30%, Polyester = 45.70%	(1) 121.3 (2) 63.2 (3) 121.3	(1) 212*100 (2) 33*48 (3) 212*100	(1) 62*66 Ne (2) - (3) 62*66	
G 2429	ผ้าถักสีดำ (1 ชั้น)	7.4	Nylon = 71.98%, Spandex = 28.02%				
G 2204	ผ้าทอสีขาว (3 ชั้น)	7.44	(1) Cotton = 55.42%, Polyester = 44.58 (2) Polyester 100% (3) Cotton = 55.56%, Polyester = 44.44%	(1) 127.4 (2) 62.2 (3) 127.4	(1) 200*120 (2) 32*48 (3) 200*120	(1) 62*61 Ne (2) - (3) 62*61 Ne	
G 3014	ผ้าทอสีดำ (2 ชั้น)	7.72	(1) 99% Polyester, 1% Carbon Yarn (2) 100% Cotton				
PSM13	ผ้าทอสีขาว (2 ชั้น)	8.24	Polyester 65.12%, Cotton 34.88%	116.87	141*73	44*44 Ne	

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า					
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)	
G 2805	ผ้าทอสีครีม (2 ชั้น)	8.38	(1) Polyester =63.80% Cotton 36.20% (2) Cotton =70.53% Polyester 29.47%					
G 3016	ผ้าทอสีขาว (2 ชั้น)	8.43	(1) 100% Polyester (2) 100% Cotton					
G 2606	ผ้าทอสีขาว Treated (1 ชั้น)	8.68	Polyester = 100%					
G 2890	ผ้าทอสีขาว (2 ชั้น)	8.78		(1) 157.15 (2) 100.35				0.5
G 2912	ผ้าทอลายสก๊อต (4 ชั้น)	9.08		127.8				
G 2865	ผ้าทอสีขาว	9.18		117.6	113*71	40*33 Ne		0.5

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2431	ผ้าทอ 3 ชั้น ชั้นนอก (เทา), ชั้นกลาง (ครีม), ชั้นใน (ขาว)	9.4	(1) Polyester = 87.44%, Spandex = 12.56% (2) Nylon 100%, (3) Cotton 100%		(1) 56*90 (2) 108*92 (3) 100*88		
G 2357	ผ้าทอพิมพ์ลายจุดสีฟ้า (1 ชั้น)	9.61	Cotton = 100%	121.9	142*71	47*42 Ne	
G 2862	ผ้าถักสีเทา (1 ชั้น)	9.61		401.87	45*83 ห่วงถัก		
G 2610	Pro Mark มีไส้กรอง (3 ชั้น)	9.66	(1) 56.31 % Cotton, 43.69 % Polyester (2) 100 % Polyester + Filter (3) 35.77 % Cotton, 64.23 % Polyester				

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 3069	ผ้าสำหรับหน้ากากสีกรม (4 ชั้น)	9.88		(1) 126.04 (2) 69.52 (3) 69.48 (4) 78.18			0.9
G 2611	Pro Mark (3 ชั้น)	9.9	(1) 56.31 % Cotton, 43.69 % Polyester (2) 100 % Polyester (3) 35.77 % Cotton, 64.23 % Polyester				
G 2866	ผ้าทอสีขาว	9.92			111*72	41*36 Ne	0.5
G 2930	ผ้าสำหรับหน้ากากสีครีม (4 ชั้น)	10.71		(1) 124.4 (2) 125.60 (3) 68.88 (4) 68.92			1.3

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2929	ผ้าสำหรับหน้ากากสีน้ำตาล (4 ชั้น)	10.74		(1) 125.48 (2) 124.52 (3) 68.54 (4) 67.86			
G 2928	ผ้าสำหรับหน้ากากสีเขียว (4 ชั้น)	10.77		(1) 125.16 (2) 125.68 (3) 68.8 (4) 68.3		(1) 37*36 Ne (2) 21*10 Ne (3) 39*51 Ne (4) 39*51 Ne	
G 3104	หน้ากากสีเขียว (2 ชั้น)	11.08		166.9	44*60 ห่วงถัก	33 Ne	1.3
G 2803	ผ้าทอสีเขียว (2 ชั้น)	11.40	(1) Cotton =70.62%, Polyester 29.38% (2) Cotton 100%		38*50 ห่วงถัก		
G 3046	ผ้าถักสีเขียว 3 layers (3 ชั้น)	11.45	100% Polyester				
PSM42	หน้ากากสีเขียว (2 ชั้น)	11.55	Cotton 100%	168.26			0.9

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2361	ผ้าทอ + ผ้าถักสีขาว (ประกอบ 2 ชั้น)	11.6	(1) Cotton = 100% (2) Polyester = 100%	(1) 167.5 (2) 128.9	(1) 165*92 (2) 45*52	(1) 38*30 Ne (2) 56*74 Ne	
G 2690	PP Nonwoven (2 ชั้น)	12.09	Cotton = 100%	156.23	39*55	31 Ne	
G 2606	ผ้าทอสีขาว Untreated (1 ชั้น)	12.29	Polyester= 66.99%, Cotton= 33.01%				
G 2804	ผ้าทอสีครีม (2 ชั้น)	12.69	(1) Cotton 100% (2) Cotton =53.14% Polyester 46.86%		43*58ห่วงถัก		
PSM46	ผ้าถักสีดำ (3 ชั้น)	12.81		(1) 97.5 (2) 196.9 (3) 17.6	(1) 46*52 (2) 34*43 (3) 54*95 ห่วงถัก	(1) 56.25 Denier (2) 154.8 Denier	
G 2403	ผ้าทอชาตินสีขาว (1 ชั้น)	12.9	Cotton = 100%	123.4	214*102	72*69 Ne	

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 3070	ผ้าสำหรับหน้ากากสีกกรม (4 ชั้น)	13.06		(1) 68.55 (2) 120.4 (3) 70.6 (4) 70.95		(1) 79*69 Ne (2) 42*47 Ne (3) 44*39 Ne (4) 79*69 Ne	0.9
G 3071	ผ้าสำหรับหน้ากากสีกกรม (3 ชั้น)	13.22		(1) 70.6 (2) 122.05 (3) 71.05		(1) 59*73 Ne (2) 44*42 Ne (3) 59*73Ne	0.6
G 2508	ผ้าถักดำ 3530 (2 ชั้น)	13.3	Nylon = 76.33% Spandex = 23.67%	407.4	62*64		
G 2505	ผ้าทอสีขาว (2 ชั้น)	13.4	Polyester= 79.89%, Cotton= 20.11%	104.3	112*68	49*48 Ne	0.4
PSM19	ผ้าถักสีขาว (2 ชั้น)	13.42	Cotton 100%	161		33 Ne	0.9

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2494	ผ้าทอ Khaki & Gold (2 ชั้น)	13.86	(1) Polyester = 75.30% Rayon = 24.70 (2) Rayon = 58.45%, Polyester = 41.55%	(1) 196.2 (2) 157.1	(1) 84*84 (2) 174*72	(1) 29*16 Ne (2) 59*19 Ne	
PSM41	หน้ากากสีเขียว (2 ชั้น)	13.89	Cotton 100%	150.19			0.8
G 2430	ผ้าถักสีครีม (2 ชั้น)	13.9	Cotton = 58.36%, Polyester = 35.01%, Spandex = 6.63%				
G 3134	ผ้าทอสีฟ้า-ขาว (2 ชั้น)	14.02		สีฟ้า 126.94 สีขาว 123.36	สีฟ้า 42*37 Ne สีขาว 40*45 Ne		0.6
G 3029	ผ้าทอสีฟ้า (5 ชั้น)	14.41	Polyester= 85.47% Cotton = 14.53%	(1) 103.42 (2) 37.60 (3) 87.85 (4) 37.60 (5) 176.25			2.8

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2379	ผ้าถักสีดำ (1 ชั้น)	14.46	Polyester = 89.26% Spandex = 10.74	374.1	46*68		
G 2801	ผ้าทอสีเทา (1 ชั้น)	14.8	30% Polyester, 70% Cotton				
G 2428	หน้ากากผ้าสีขาว (1 ชั้น)	14.9	Polypropylene				
TFA16	ผ้าถักสีขาว (1 ชั้น)	15	94% Polyester, 6% Spandex	329.48	44*74	60 Ne	1.2
G 2657	ผ้าทอสีขาว (2 ชั้น)	15.38		106.7			0.5
G 3045	ผ้าถักสีขาว (2 ชั้น)	15.61	100% Polyester				
G 2799	ผ้าถักสีขาว SJ (1 ชั้น)	15.88	Cotton = 100%	153.87	40*50 ห่วงถัก	30 Ne.	

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2378	ผ้าถักสีขาว (1 ชั้น)	15.91	Polyester = 94.21% Spandex = 5.79	331	44*74		
PSM50	หน้ากากผ้าถัก (2 ชั้น)	16.1	Cotton 100%	276.3	38*39 ห่วงถัก	31.4 Ne	
G 2465	หน้ากากผ้าสีขาว (2 ชั้น)	16.26	Cotton = 100%	169.7	40*58		
G 2657	ผ้าทอสีขาว (2 ชั้น)	15.38		106.7			0.5
G 2807	ผ้าถักสีขาว Cotton 140 GSM (2 ชั้น)	Sample 1: 15.60 Sample 2: 14.73 Sample 3: 17.63	100% Cotton	140	Sample 1: 42*56 Sample 2: 42*59 Sample 3: 44*58 ห่วง ถัก	Sample 1: 31 Sample 2: 33 Sample 3: 32 Ne	

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2285	ผ้าดกสีขาว TK (1 ชั้น)	17.11	Polyester = 85.67, Cotton = 14.33	98.78	116*68	38*35 Ne	0.44
G 2285	ผ้าดกสีขาว TK (1 ชั้น)	17.11	Polyester = 85.67, Cotton = 14.33	98.78	116*68	38*35 Ne	0.44
G 2784	ผ้าดกสีขาว (1 ชั้น)	17.28	Polyester 93.52%, Spandex 6.48%	315	45*62 ห่วงถัก	64 Ne	1.1
G 2876	ผ้าทอสีขาว (4 ชั้น)	17.32	100% Cotton	73.3	98*88	48*61 Ne	
G 2511	ผ้าดกสีขาว (2 ชั้น)	18.59	Cotton = 100%	161.2	43*54	34 Ne	
TFA28	ผ้าดกสีดำ (1 ชั้น)	18.65	Polyester = 92.34%, Spandex = 7.66%	292	42*70 ห่วงถัก		
G 2729	ผ้าดกสีดำ (1 ชั้น)	18.99	Polyester = 90.68% Spandex 9.32%	349.8	42*89	88 Denier	

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2896	หน้ากาก (2 ชั้น)	19.28	(1) Cotton 94.87%, Spandex 5.13% (2) Polyester 100%	(1) 157.10 (2) 126.40			1
G 2864	ผ้าถักน้ำตาล (1 ชั้น)	19.92		306	43*69 ห่วงถัก		
G 2696	ผ้าถักสีแดง (2 ชั้น)	20.18		165	(1) 42*40 (2) 56*50		
TFA30	ผ้าถักสีดำ (1 ชั้น)	20.65	Polyester = 92.34%, Spandex = 7.66%	306	42*71 ห่วงถัก		
G 2898	หน้ากาก (2 ชั้น)	20.85	(1) Cotton 94.72%, Spandex 5.28% (2) Polyester 100%	(1) 156.65 (2) 208.40			0.9
G 2693	ผ้าทอมัสลินสีขาว (2 ชั้น)	21.68	Cotton = 100%	84.82		65*59 Ne	0.4

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2999	หน้ากากผ้าสีขาว (2 ชั้น)	21.74	Cotton 100%	145.57	40*50 ห่วงถัก	31 Ne	1
PSM09	ผ้าถักหน้าเดียว สีขาว (2 ชั้น)	22.07		183			1.1
PSM49	ผ้าสำหรับทำหน้ากากดำ-ขาว (3 ชั้น)	22.47		(1) 159.2 (2) 94.8 (3) 147	(1) 50*44 (2) - (3) 45*43 ห่วงถัก	(1) 86 Denier (2) Nonwoven (3) 84 Denier	
G 2488	ผ้าถักสีขาว (2 ชั้น)	22.49	Cotton = 100%	145.03	39*50	30 Ne	1.2
G 2899	หน้ากาก (2 ชั้น)	22.52	(1) Cotton 100% (2) Cotton 94.55%, Spandex 5.45%	(1) 155.83 (2) 151.60			1.1
G 2995	หน้ากากผ้ายางพารา (3 ชั้น)	23.11		(1) 161 (2) ฟองน้ำ (3) 146	(1) 52*42 (2) ฟองน้ำ (3) 52*54 ห่วงถัก	(1) 86 Denier (2) ฟองน้ำ (3) 83 Denier	

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
PSM47	ผ้าสำหรับทำหน้ากากสีฟ้า-ขาว (3 ชั้น)	23.52		(1) 150.6 (2) 85.7 (3) 85.7	(1) 57*47 (2) 101*86 (3) 101*86		
G 2507	ผ้าถักสีขาว 3497 (2 ชั้น)	24.12	Polyester = 100%	164	52*55	67 Ne	
G 2809	ผ้าสำหรับทำหน้ากาก (3 ชั้น)	25.13		(1) 237.97 (2) 168.6 (3) 200.73	(1) 38*42 (2) 40*52 (3) 40*41 ห่วงถัก		
G 2716	ผ้าถักสีขาว (2 ชั้น)	25.93	Polyester = 100%	156.96	49*50		0.8
G 2675	หน้ากากสีดำ-ขาว (2 ชั้น)	26.19	100% Cotton				
G 3021	ผ้าถักสีขาว (2 ชั้น)	26.28	Polyester= 66.64% Cotton = 33.36%	176.24			1

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2676	หน้ากากสีเหลือง-ขาว (2 ชั้น)	28.19	100% Cotton				
G 2897	หน้ากาก (2 ชั้น)	37.32	(1) Cotton 94.73%, Spandex 5.27% (2) Cotton 100%	(1) 156.16 (2) 144.02			1.1
G 3033	ผ้าถักสีขาว (2 ชั้น)	41.24	Cotton = 59.34% Polyester = 40.66%	156.7		27 Ne	1
PSM08	ผ้าถัก Interlock สีขาว (2 ชั้น)	44.54		201.04			1.5
G 3089	ผ้าถักสีขาว (2 ชั้น)	45.51		159.38		31 Ne	
G 2863	ผ้าถักสีดำ (1 ชั้น)	47.36		369	53*44 ห่วงถัก		
G 2736	ผ้าทอมัสลินสีขาว (1 ชั้น)	47.56	Cotton = 100%				

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า				
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)
G 2718	ผ้าดกสีขาว (2 ชั้น)	47.81	Polyester= 64.56, Cotton= 35.44%	190.14	33*40		1.1
G 2717	ผ้าดกสีขาว (2 ชั้น)	47.86	Cotton= 58.21%, Polyester = 41.79%	154.36	40*55		1
G 2524	หน้ากากผ้าสีขาว (3 ชั้น)	47.95	(1) Cotton 69.45%, Rayon 22.51% Spandex 8.04 (2) Polyester 100% (3) Polyester 100%	(1) 159.38 (2) 69.52 (3) 78.65			
G 2861	ผ้าดกสีขาวทำหน้ากาก	48.17	Polyester = 65.26%, Cotton 34.74%	163.18			0.9
PSM52	ผ้าสำหรับทำหน้ากาก (3 ชั้น)	48.68		(1) 75.8 (2) 75.8 (3) 60.5	(1) 100*89 (2) 100*89 (3) 62*49	(1) 59*58 Ne (2) 59*58 Ne (3) 43*40 Ne	

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Order No.	Sample Description	Air perm. (cm ³ /cm ² /s)	โครงสร้างผ้า					
			ส่วนผสมเส้นใย	น้ำหนักผ้า (GSM)	จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ขนาดเส้นด้าย	ความหนา (mm)	
G 2634	หน้ากากสีฟ้า + Filter (3 ชั้น)	48.72	(1) Polyester 67.34%, Cotton = 32.66% (2) Filter (Nonwoven) Polyprpolyene = 100% (3) Polyester = 100%					
G 2516	ผ้าทอสีขาว (2 ชั้น)	49.32	Cotton = 100%	73.28	98*90	68*63 Ne	0.4	
G 2800	ผ้าถักสีขาว Rib (1 ชั้น)	49.51	Cotton = 100%	168.7	34*43 ห่วงถัก	40 Ne		
G 2419	ผ้าทอสีขาว (1 ชั้น)	49.59	Cotton = 100%	73.09	98*86	61*61 Ne	0.43	



Thank you

Textile Testing Center, Thailand Textile Institute
Soi Trimit, Rama 4 road, Phrakanong, Klong-toey, Bangkok 10110

Tel. 02-713-5492-9 ext 512-514, 712